



TEKADOM

Para parquet



TEKADOM para parquet es una masilla monocomponente con base en dispersión acrílica para el sellado de juntas entre el parquet y otros materiales.

PROPIEDADES

- Fácilmente aplicable.
- No escurre en juntas verticales.
- Perfecta adherencia en materiales porosos.
- Soporta dilatación del 10%
- Cuando endurece es resistente al agua.
- Se puede lijar.
- Cuando endurece se puede pintar.
- No contiene solventes.
- Alta dureza al secar.
- Buena resistencia a la intemperie, diferentes condiciones climáticas, rayos solares y el proceso de envejecimiento.
- Fácilmente se limpia con agua.
- Colores: haya, cedro, pino, arce, fresno, cerezo.

CAMPO DE USO

- Para los trabajos finales en el montaje de parquet.
- Para el relleno y sellado de juntas que quedan entre el parquet y otros materiales.
- Recomendado también para laminat, pisos de madera y corcho.
- Para las juntas entre el parquet y los listones o las paredes; entre los listones y las paredes; entre los listones y los rincones.
- Para los espacios entre el parquet y los tubos del sistema de calefacción.
- Para pequeñas fisuras en el parquet.

INFORMACION TECNICA

La masa fresca

Base:		Dispersión acrílica
Aspecto:		pasta
Mecanismo de endurecimiento:		evaporación de agua
Peso específico:		1750 ± 20 kg/m³
Tiempo de formación de piel	23°C/50% H.R.	10 - 15 min
Temperatura de aplicación:		desde +5°C hasta 40°C

La masa endurecida

Dureza Shore A:	ISO 868	50 - 5
Cambio de volumen:	ISO 10563	13 ± 2%
Resistencia a la tracción:	ISO 8339	0,40 ± 0,05 Mpa
Alargamiento a la rotura:	ISO 8339	150 ± 50%
Temperatura de Servicio:		-20°C hasta +75°C

TEKADOM
Para parquet



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

La junta tiene que estar sana, seca, limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otra impureza. Si hay presencia de partículas sueltas o mal adheridas es necesario retirarlas.

Preparación de la junta y el cartucho:

- Para mejor adherencia se utiliza el imprimante (primer) que se prepara así: se mezcla masilla acrílica con agua (Para una parte de masilla acrílica + 3 partes de agua). Con una brocha humedecemos la superficie de trabajo con este preparado y se espera unos pocos minutos antes de utilizar la masilla para parquet.
- Al momento de aplicar, se perfora la boca del cartucho, se enrosca la boquilla que se cortará en forma de bisel de acuerdo al tamaño deseado, teniendo en cuenta las dimensiones de la junta a sellar. Se coloca el cartucho en la pistola de calafateo.
- La masilla para parquet se aplica de manera uniforme.
- La junta debe quedar completamente rellena. Para finalizar, se alisa la masilla con algún utensilio (espátula) para tal fin o con el dedo previamente humedecido en agua jabonosa.
- La masa fresca y las herramientas de aplicación se limpian con agua.

PRESENTACION

Cartucho de 300 ml (20 unidades en una caja)

Barriles de 200 l

Otras opciones de empackado, por ejemplo, para uso industrial, se pueden acordar al momento de hacer el pedido.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación. Almacenar en lugar seco y fresco en temperaturas entre +10°C y 30°C, en su empaque originalmente sellado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para manipular Tekadom para parquet no son necesarias medidas especiales de seguridad.

AVISO IMPORTANTE

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso.